

CLASSIC

Tenkvrstvá syntetická lazúra na drevo



**VODE
ODPUDIVÝ**



UV FILTER



**NEPRASKÁ
A NEOLUPEJE SA**



**OCHRANA
5 ROKOV**

VLASTNOSTI

- Odolná voči UV žiareniu, vode a nepriaznivému počasiu
- Zvýrazňuje prírodnú krásu dreva
- Vynikajúce penetračné vlastnosti
- Ochrana po dobu 5 rokov



POUŽITIE

Syntetická tenkvrstvá lazúra na ošetrovanie a údržbu všetkých druhov dreva a drevených prvkov v exteriéri. Peniká hlboko do pórov dreva, a tak poskytuje zvýšenú ochranu proti UV žiareniu, zabráňuje vyblednutiu náteru a vytvára povrch odolný voči poveternostným vplyvom a vode. Nepraská a neolupuje sa, ľahko sa aplikuje, zvýrazňuje kresbu dreva a dodáva mu hodvábne matný vzhľad. Náterový systém v kombinácii s napúšťadlom Bondex Preserve chráni daný povrch pred hnilobou, drevokazným hmyzom a hubami. Vďaka svojmu zloženiu je možné použitie aj na vysoko exponované (namáhané) povrchy - štíty, pergoly a pod.



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote +23°C a štandardnej vlhkosti 60%

Suchý na dotyk: po 6 hodinách

Pretierateľný: po 16 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva môžu predĺžiť dobu schnutia.



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, odmastený, zbavený nečistôt, prachu, zamodrania a plesní. Nové, neošetrené a demontované mäkké drevo musí byť napustené bezfarebným napúšťadlom. Vrstvy starých nepriľnavých náterov odstráňte, nátery, ktoré držia, zbrúste jemným brúsnym papierom. Praskliny a trhliny vyplňte vhodným tmelom na drevo. Pôvodné vrstvy krycích farieb odstráňte odstraňovačom starých náterov BONDEx.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Obsahuje 3-jód-2-propynyl butylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu. PT7 Obsahuje biocídne prípravky pre ochranu povlakov: IPBC (3-jód-2-propynyl butylkarbamát). **IIA/e.** Interiérové/exteriérové laky na armatúry a moridlá na drevo, vrátane nepriehľadných moridiel na drevo. Limitné hodnoty EU: 400 g/l (2010).

Tento produkt obsahuje maximálne 399 g/l VOC.

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly. Nevylievajte do kanalizácie alebo vodných tokov, kde by mohlo dôjsť k ovplyvneniu pozemných vodných tokov.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTREDKY

Pred použitím lazúru dôkladne premiešajte. Neriedi sa! Aplikujte 2-3 vrstvy štetcom alebo air-less nástrekom. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je vhodné náter prebrúsiť jemným brúsnym papierom. Nepoužívajte pri teplotách pod +5°C a relatívnej vlhkosti nad 80%. Maximálna vlhkosť dreva: mäkké drevo 15%; tvrdé drevo 12%. Nevhodné na pochôdzne povrchy. Bezfarebný odtieň Bondex Classic je určený iba do interiéru. Výsledný odtieň závisí od podkladu a počtu vrstiev. Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác prípravkom White Spirit.



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote + 5 až + 25 °C. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzatvorenom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale.**



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 0,91 g/cm³
- **Výdatnosť:** 10 – 16 m²/l v jednej vrstve v závislosti od druhu dreva a spôsobu aplikácie.
- **Obsah neprchavých látok - sušiny (hm.%):** min. 28
- **Obsah organických rozpúšťadiel:** cca. 0,43 kg/kg produktu.

INFORMÁCIA O PRODUKTE

- Balenie (L):** 0,75; 2,5; 5* (* len vybrané odtiene)
- Farebné odtiene:** clear, walnut, antique pine, chestnut, ebony, nut brown*, palisander*, oak*, teak*, oregon pine*, redwood*, pine*
Všetky odtiene sú navzájom miešateľné.
- Konečný vzhľad:** matný
- Doba spotreby:** 5 rokov

CLASSIC

Tenkvrstvá syntetická lazúra na drevo



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie 03/2023