

BODYFILL 360 SPRAY HS SURFACER

Technický list č. 807



VOC v súlade s predpismi

Vynikajúci 1K základný náter, vhodný pre kovové povrchy

Je pretierateľný všetkými 2K systémami a vrchnými nátermi

Schne po 10 minútach

Všeobecný technický popis

2-3 vrstvy

Suchý na dotyk za 10 min pri 23 °C

Povrch

Na staré, obrúsené povrchy

OEM povrchy

Termoplastické povlaky - TPA

Sklolaminát

Čisté a obrúsené oceľové diely

HB Body Polyesterové tmely

HB Body 960 Wash Primer

Bodyfill 961 Etch Filling Primer

Príprava / Čistenie povrchu



Povrch vyčistite s mäkkou handrou a odmasťovačom BODY 770 ANTISIL NORMAL / BODY 771 ANTISIL FAST (rýchly)

Povrch je lepšie vysušiť na vzduchu ako ho vyutierať do sucha.



Pri práci používajte ochranu tváre a uistite sa, že miestnosť je dobre vetraná.

Nanášanie výrobku :»» Naneste dve až tri stredne hrubé vrstvy potrebné na pokrytie plochy, medzi každou vrstvou počkajte 10-12 min. Pred nanášaním vrchnej farby jemne prebrúsiť za mokra pomocou brúsneho papiera P800-P1000.



Pred použitím dobre premiešajte.



2-3 vrstvy približne 20-30 microns



Suchý na dotyk 10min pri 23 °C



Striekajte zo vzdialenosti 25 cm tenkú vrstvu v 10-12 min. intervaloch pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov.

Bod vzplanutia:
-97°C

Špecifická váha:
0.94 g/cm3

Obsah pevných látok (bez riedidla): -

VOC (2004/42/EC)

Tento produkt je špeciálny opravárenský výrobok zložený z látok a ich vlastností, maximálny obsah VOC v tejto kategórii je 840 g/L. Obsah VOC v pripravenom výrobku na použitie je 490g/L.

2004/42/II(b)(840)490

Teoretická výdatnosť:

-

Čistenie nástrojov:

-

Poznámky:

• Vždy používajte výrobok v súlade s poskytnutou špecifikáciou

• Môže byť použitý aj v krajinách, ktoré nemajú prijatú legislatívu VOC.

• Pred použitím dobre premiešajte.

• Miešajte 2-3 min až pokiaľ guľička, ktorá v vnútri, nezačne hrkotať.

• Ustite sa, že povrch, ktorý budete striekať, je očistený od špiny, vosku, oleja apod. Otestujte na podobnom materiáli metódou "tam a späť"

• Optimálna teplota pri práci je 10-25°C

Skladovateľnosť:

• 36 mesiacov v nepoužitom originálnom balení.

• +5 to +25 °C

Iba pre profesionálne použitie. Informácie použité v tomto dokumente boli starostlivo vybrané laboratórnym prieskumom. Je založený na našich najlepších poznatkoch v čase vystavenia. Dáta sú poskytnuté iba pre informačný účel. Nie sme zodpovední za jeho správnosť, presnosť a kompletnosť. Je na užívateľovi skontrolovať novšie úpravy alebo ďalšie informácie ak ich potrebuje pre jeho plánované účely. Duševné vlastníctvo tohto výrobku, obchodná značka a kopírovanie je chránené. Všetky práva vyhradené. Platný Zoznam bezpečného materiálu a upozornenia na označení musia byť starostlivo prečítané. Môžeme upravovať a/alebo prerušiť prevádzku celej alebo len častí tejto správy v akomkoľvek čase podľa vlastného rozhodnutia, bez oznámenia alebo prevzatia zodpovednosti aktualizácie informácií. Všetky pravidlá vyhlásené v tomto článku môžu byť uvedené do platnosti bez zmien a dodatkov.